

كريتو

عجينة اسمنتية ملونة عالية الجودة لأعمال التشطيب والإكساء النهائي للواجهات الداخلية والخارجية

- مناسب للتطبيق الداخلي والخارجي
- مقاومة عالية للعوامل الجوية الصعبة كحرارة الشمس والغبار والرياح والأشعة فوق البنفسجية

البيانات الفنية

الشكل الظاهري	بودرة ملونة
اللون	أبيض أو ملون حسب الرغبة
معدل الاستخدام	2.0-2.5 كجم / م ² للناعم 3.0-3.5 كجم / م ² للخشن (حسب الأسطح المستخدمة) بسمك 1 مم
الكثافة (كجم/لتر)	0.05 ± 1.5
زمن تشغيل المنتج بعد الخلط	45-60 دقيقة عند 25° مئوية
قوة اللصق (نيوتن/م ²)	0.10 ± 1
قوة الضغط (نيوتن/م ²)	1.0 ± 10
زمن الجفاف النهائي	30-45 دقيقة عند 25° مئوية
حجم الحبيبات	كريتو (A) > 1 مم كريتو (B) من 1-2 مم كريتو (C) من 2-3 مم
مدة الصلاحية	12 شهر من تاريخ الانتاج

اعداد السطح

يتم تجهيز السطح والتأكد من نظافة السطح وخلوه من أية دهون أو زيوت أو شحوم أو أتربة أو أية ملوثات أخرى للسطح إزالة أية أجزاء عالقة على السطح أو أية أجزاء بارزة باستخدام الوسائل اليدوية (المطرفة) أو الوسائل الميكانيكية (ماكينة النحت الخشن أو عن طريق التجليخ) يجب ترطيب السطح بالماء قبل التطبيق (التندية)

الوصف

عجينة اسمنتية ملونة مسبقة الخلط (فطيسية) عالية الجودة وسهلة الفرد أساسها اسمنتي ومعدلة كيميائياً بمواد بوليميرية وإضافات محسنة ورابطة ذات حبيبات ناعمة ومواد ملونة متدرجة الأحجام منتقاة بعناية، يستخدم لإكساء الواجهات وأعمال الديكورات الداخلية والخارجية، متوفرة بثلاث خشانات (C، B، A) ومن تشكيلة واسعة من الألوان القياسية (28 لون)

مجالات الاستخدام

- يستخدم لتغطية الواجهات الخارجية للمنشآت السكنية والمدن السياحية، وأعمال الديكورات الداخلية
- يستخدم مباشرة على المحارة دون الحاجة إلى طبقة وسيطة (سيلر)، ودون الحاجة لمعجون
- يتم استخدامه في تغطية عيوب المحارة
- ينصح به للأماكن الساحلية، وذلك لما يتميز به من مقاومة للرطوبة، ونفاذية المياه
- ينصح به للأماكن الجافة أيضاً، لتحمله ظروف المناخ الصحراوي
- أينما تطلب تغطية لأسطح أفقية (جدران، أسوار، مناور...)، لتوفيره المال + الوقت + الخامات

المميزات

- قوة تماسك عالية مع جميع الأسطح الأسمنتية والخرسانية الناعمة
- مقاوم للشرخ
- يتميز بخاصية الضغط السلبي (Negative Pressure) والتي تسمح بنفاذية الرطوبة من المحارة دون أن يتأثر الدهان
- متوفر بالعديد من الألوان الجذابة والثابتة
- إقتصادي
- سهل التطبيق والإستخدام
- مونة مسبقة الخلط لا تحتاج سوى إلى إضافة المياه والتقليب
- خشانات مختلفة (3 خشانات A, B, C)
A: خشانة خفيفة
B: خشانة متوسطة
C: خشانة عالية
- لا يتأثر بالمياه والرطوبة، لذلك يُنصح به في الأماكن الساحلية

Creto

تعليمات الاستخدام

- يتم وضع ثلثي كمية المياه الموصى بها في وعاء نظيف للخلط، ومن ثم يتم تدريجياً وضع المنتج (المسحوق) فوق المياه مع التقليب المستمر، ويتم بعد ذلك إضافة باقي كمية المياه على الوعاء مع التقليب لمدة (3) دقائق تقريباً، حتى الحصول على خليط (العجينة) متجانس القوام
- كمية المياه المستخدمة لعملية الخلط من (5-6 لتر / شيكارة 25 كجم)
- يتم فرد عجينة الكريتو على السطح بالتساوي باستخدام البروة الحديدية أو سكين المعجون وبعد ذلك يتم تسويتها ومن ثم مسها بشكل طولي باستخدام البروة الإسفنجية (الفرطاسة) لإظهار الشكل الجمالي حسب الخشانة وحجم الحبيبات المستخدمة
- كمية الاستخدام (25 كجم / 10-12 م²) بسمك 1 مم للخشانة (A)
- كمية الاستخدام (25 كجم / 7-8 م²) بسمك 1 مم للخشانة (B) و (C)
- تُنظف الأدوات المستعملة بعد الانتهاء مباشرة من استخدامها
- لحماية عالية الكفاءة من الغبار والأتربة وإضافة لمعة طفيفة يتم دهان "بيربروتيك" على السطح النهائي للكريتو

التعبئة والتغليف

شيكارة (25) كجم

التخزين والصلاحيّة

تحفظ المادة في عبوات محكمة الغلق وأماكن جيدة التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة العالية
الصلاحيّة 12 شهر من تاريخ الإنتاج في ظروف التخزين المناسبة

احتياطات السلامة

بودرة الكريتو الاسمنتيّة لا تشكل خطورة في نقلها
المادة غير قابلة للاشتعال
عند سقوط المادة على الجلد يجب غسله جيداً بالمياه والصابون
عند ملامسة المادة او سقوطها على العين يجب غسلها بالماء جيداً
ثم استشارة الطبيب المختص
اتباع قوانين البيئة وعدم الفاء مخلفات المادة في التربة او مجاري