

بيرتايل فيكس إي 100

مونة إسمنتية فائقة الجودة مسبقة الخلط للصلق البلاط والسيراميك والبورسلين والرخام لونها ابيض

اعداد السطح

يتم تجهيز السطح والتأكد من نظافة السطح وخلوه من أية دهون أو زيوت أو شحوم أو أتربة أو أية ملوثات أخرى للسطح إزالة أية أجزاء عالقة على السطح أو أية أجزاء بارزة باستخدام الوسائل اليدوية (المطرفة) أو الوسائل الميكانيكية (ماكينة النحت الخشن أو عن طريق التجليخ) في حالة لصق سيراميك على سيراميك يجب فتح مسام السطح القديم عن طريق السنفرة

الوصف

بيرتايل فيكس 100 لاصق سيراميك سوپر وبلاط وبورسلين ورخام، لونه ابيض ذو أساس اسمنتي ذو إضافات ومحسنات كيميائية ومواد مألنة عازل للرطوبة والمياه للاستخدامات الداخلية والخارجية
بيرتايل فيكس 100 مطابق للمواصفات الفنية للمصنع والمواصفات القياسية EN 12004 as C1

تعليمات الاستخدام

- يتم وضع ثلثي كمية المياه الموصى بها في وعاء نظيف للخلط، ومن ثم يتم تدريجياً وضع المنتج (المسحوق) فوق المياه مع التقليب المستمر، ويتم بعد ذلك إضافة باقي كمية المياه على الوعاء مع التقليب لمدة (3) دقائق تقريباً، حتى الحصول على خليط (العجينة) متجانس القوام
- كمية المياه المناسبة للخلط من 4.5 – 5 لتر لكل شكارة 25 كجم
- يوضع خليط (بيرتايل فيكس 100) على السطح المستوي المراد تجهيزه
- يتم الفرد باستخدام البروة المسننة
- معدل استخدام (بيرتايل فيكس 100) في الفرد 2كجم/م² بسُمْك 2 مم
- تُنظف الأدوات المستخدمة بعد الانتهاء من استعمالها مباشرة
- يتم ملئ فواصل السيراميك أو البلاط أو البورسلين المستخدم بواسطة (بيرتايل جراوت 1)

مجالات الاستخدام

- لاصق سيراميك حديث على سيراميك قديم مباشرة نتيجة قوة الربط والصلق فائقة الجودة
- أعمال لصق البلاط والسيراميك والبورسلين الداخلية والخارجية
- يُستخدم لجميع أنواع الأرضيات والحوائط حمامات السباحة وخزانات المياه المطابخ والحمامات

المميزات

- قوة لصق وتماسك فائقة الجودة
- معدل تغطية ممتاز
- مناسب للأعمال الداخلية والخارجية
- عازل للمياه والرطوبة
- سهولة التطبيق والاستخدام
- مناسب لجميع أنواع الأرضيات والحوائط غير سام

التعبئة والتغليف

شكارة (25) كجم

التخزين والصلاحيّة

تحفظ المادة في عبوات محكمة الغلق وأماكن جيدة التهوية بعيداً عن اشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة العالية الصلاحية 12 شهر من تاريخ الإنتاج في ظروف التخزين المناسبة

البيانات الفنية

الشكل الظاهري	بودرة اسمنتية
اللون	ابيض
الكثافة (كجم/لتر)	1.95
قوة الربط (نيوتن/مم ²)	< 2.5 بعد 28 يوم
معدل مياه الخلط	5 لتر لكل شكارة 25 كجم

PerTile Fix 100

احتياطات السلامة

(بيرتايل فيكس 100) لا تشكل خطورة في نقلها
المادة غير قابلة للاشتعال
عند سقوط المادة على الجلد يجب غسله جيداً بالمياه والصابون
عند ملامسة المادة او سقوطها على العين يجب غسلها بالماء جيداً
ثم استشارة الطبيب المختص
اتباع قوانين البيئة وعدم القاء مخلفات المادة في التربة او مجاري

بيرتايل فيكس إي 200

مونة إسمنتية فائقة الجودة مسبقة الخلط للصلق البلاط والسيراميك والبورسلين لونها رمادي

اعداد السطح

يتم تجهيز السطح والتأكد من نظافة السطح وخلوه من أية دهون أو زيوت أو شحوم أو أتربة أو أية ملوثات أخرى للسطح إزالة أية أجزاء عالقة على السطح أو أية أجزاء بارزة باستخدام الوسائل اليدوية (المطرفة) أو الوسائل الميكانيكية (ماكينة النحت الخشن أو عن طريق التجليخ)

تعليمات الاستخدام

- يتم وضع ثلثي كمية المياه الموصى بها في وعاء نظيف للخلط، ومن ثم يتم تدريجياً وضع المنتج (المسحوق) فوق المياه مع التقليب المستمر، ويتم بعد ذلك إضافة باقي كمية المياه على الوعاء مع التقليب لمدة (3) دقائق تقريباً، حتى الحصول على خليط (العجينة) متجانس القوام
- كمية المياه المناسبة للخلط من 4.5 – 5 لتر لكل شكارة 25 كجم
- يوضع خليط (بيرتايل فيكس 200) على السطح المستوي المراد تجهيزه
- يتم الفرد باستخدام البروة المسننة
- معدل استخدام (بيرتايل فيكس 200) في الفرد 2 كجم/م² بسُمك 2 مم
- تُنظف الأدوات المستخدمة بعد الانتهاء من استعمالها مباشرة
- يتم ملئ فواصل السيراميك أو البلاط أو البورسلين المستخدم بواسطة (بيرتايل جراوت 1)

التعبئة والتغليف

شكارة (25) كجم

التخزين والصلاحيّة

تحفظ المادة في عبوات محكمة الغلق وأماكن جيدة التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة العالية الصلاحيّة 12 شهر من تاريخ الإنتاج في ظروف التخزين المناسبة

الوصف

بيرتايل فيكس 200 لاصق سيراميك وبلاط وبورسلين ممتاز لونه رمادي ذو أساس اسمنتي ذو إضافات ومحسنات كيميائية ومواد مالفة عازل للرطوبة والمياه للاستخدامات الداخلية والخارجية بيرتايل فيكس 200 مطابق للمواصفات الفنية للمصنع والمواصفات القياسية EN 12004 as C1

مجالات الاستخدام

- أعمال لصق البلاط والسيراميك والبورسلين الداخلية والخارجية
- يمكن استخدامه في الأماكن التي يحدث بها تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة وذلك لشدة تحمله
- يُستخدم لجميع أنواع الأرضيات والحوائط
- حمامات السباحة وخزانات المياه
- المطابخ والحمامات

المميزات

- قوة لصق وتماسك فائقة الجودة
- شدة تحمله للظروف المناخية المختلفة
- معدل تغطية ممتاز
- مناسب للأعمال الداخلية والخارجية
- عازل للمياه والرطوبة
- سهولة التطبيق والاستخدام
- مناسب لجميع أنواع الأرضيات والحوائط
- سرعة شك عالية بعد تثبيت السيراميك (5 دقائق)
- غير سام

البيانات الفنية

الشكل الظاهري	بودرة اسمنتية
اللون	رمادي
الكثافة (كجم/لتر)	1.78
قوة الربط (نيوتن/مم ²)	< 3 بعد 28 يوم
معدل مياه الخلط	5 لتر لكل شكارة 25 كجم
معدل الشك	1.5-2 ساعة عند درجة حرارة C 25
معدل الجفاف بعد وضع السيراميك على المونة	5 دقائق عند درجة حرارة C 25

PerTile Fix 200

احتياطات السلامة

(بيرتايل فيكس 200) لا تشكل خطورة في نقلها
المادة غير قابلة للاشتعال
عند سقوط المادة على الجلد يجب غسله جيداً بالمياه والصابون
عند ملامسة المادة او سقوطها على العين يجب غسلها بالماء جيداً
ثم استشارة الطبيب المختص
اتباع قوانين البيئة وعدم القاء مخلفات المادة في التربة او مجاري

بيرتايل فيكس إي ابيض

مونة إسمنتية مسبقة الخلط للسطح والبلاط و السيراميك

اعداد السطح

يتم تجهيز السطح والتأكد من نظافة السطح وخلوه من أية دهون أو زيوت أو شحوم أو أتربة أو أية ملوثات أخرى للسطح إزالة أية أجزاء عالقة على السطح أو أية أجزاء بارزة باستخدام الوسائل اليدوية (المطرفة) أو الوسائل الميكانيكية (ماكينة النحت الخشن أو عن طريق التجليخ) يجب ترطيب السطح بالماء قبل التطبيق (التندية)

تعليمات الاستخدام

- يتم وضع ثلثي كمية المياه الموصى بها في وعاء نظيف للخلط، ومن ثم يتم تدريجياً وضع المنتج (المسحوق) فوق المياه مع التقليب المستمر، ويتم بعد ذلك إضافة باقي كمية المياه على الوعاء مع التقليب لمدة (3) دقائق تقريباً، حتى الحصول على خليط (العجينة) متجانس القوام
- كمية المياه المناسبة للخلط من 4.5 – 5 لتر لكل شكارة 25 كجم
- يوضع خليط (بيرتايل فيكس إي ابيض) على السطح المستوي المراد تجهيزه
- يتم الفرد باستخدام البروة المسننة
- معدل استخدام (بيرتايل فيكس إي ابيض) 2 كجم/م² بسُمْك 2 مم
- تُنظف الأدوات المستخدمة بعد الانتهاء من استعمالها مباشرة
- يتم ملئ فواصل السيراميك أو البلاط أو البورسلين المستخدم بواسطة (بيرتايل جراوت 1)

التعبئة والتغليف

شكارة (25) كجم

التخزين والصلاحية

تحفظ المادة في عبوات محكمة الغلق وأماكن جيدة التهوية بعيداً عن اشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة العالية الصلاحية 12 شهر من تاريخ الإنتاج في ظروف التخزين المناسبة

الوصف

بيرتايل فيكس إي ابيض مونة إسمنتية اقتصادية مسبقة الخلط للاستخدامات الداخلية لاصقة للبلاط والسيراميك أساسها إسمنتية ومعدلة كيميائياً بمواد رابطة ومالئة عازلة للرطوبة بيرتايل فيكس إي ابيض مطابقة للمواصفات الفنية للمصنع

مجالات الاستخدام

- تُستخدم في المناطق الرطبة مثل: المطابخ والحمامات
- تُستخدم لجميع أنواع الأرضيات والحوائط
- للاستخدامات الداخلية لمنشآت البناء المختلفة

المميزات

- قوة ربط ولصق عالية
- عازل جيد للرطوبة
- خالي من الغبار والأتربة عند تطبيقه
- مونة مسبقة الخلط جاهزة لا تحتاج سوى إلى المياه
- معدل تغطية ممتاز
- سهل التطبيق والاستخدام
- اقتصادي
- غير سام

البيانات الفنية

الشكل الظاهري	بودرة اسمنتية
اللون	ابيض
الكثافة (كجم/لتر)	1.95
قوة الربط (نيوتن/م ²)	< 0.4 بعد 28 يوم
معدل مياه الخلط	5 لتر لكل شكارة 25 كجم
معدل الشك	1.5-2 ساعة عند درجة حرارة C25
معدل الجفاف بعد وضع السيراميك على المونة	5 دقائق عند درجة حرارة C25

PerTile Fix EW

احتياطات السلامة

(بيرتايل فيكس إي ابيض) لا تشكل خطورة في نقلها
المادة غير قابلة للاشتعال
عند سقوط المادة على الجلد يجب غسله جيداً بالمياه والصابون
عند ملامسة المادة او سقوطها على العين يجب غسلها بالماء جيداً
ثم استشارة الطبيب المختص
اتباع قوانين البيئة وعدم القاء مخلفات المادة في التربة او مجاري

بيرتايل فيكس إي رمادي

مونة إسمنتية مسبقة الخلط للصلق البلاط والسيراميك، عازلة للرطوبة

اعداد السطح

يتم تجهيز السطح والتأكد من نظافة السطح وخلوه من أية دهون أو زيوت أو شحوم أو أتربة أو أية ملوثات أخرى للسطح إزالة أية أجزاء عالقة على السطح أو أية أجزاء بارزة باستخدام الوسائل اليدوية (المطرفة) أو الوسائل الميكانيكية (ماكينة النحت الخشن أو عن طريق التجليخ)
يجب ترطيب السطح بالماء قبل التطبيق (التندية)

تعليمات الاستخدام

- يتم وضع ثلثي كمية المياه الموصى بها في وعاء نظيف للخلط، ومن ثم يتم تدريجياً وضع المنتج (المسحوق) فوق المياه مع التقليب المستمر، ويتم بعد ذلك إضافة باقي كمية المياه على الوعاء مع التقليب لمدة (3) دقائق تقريباً، حتى الحصول على خليط (العجينة) متجانس القوام
- كمية المياه المناسبة للخلط من 4.5 – 5 لتر لكل شكارة 25 كجم
- يوضع خليط (بيرتايل فيكس إي رمادي) على السطح المستوي المراد تجهيزه
- يتم الفرد باستخدام البروة المسننة
- معدل استخدام (بيرتايل فيكس إي رمادي) 2 كجم/م² بسُمْك 2 مم
- تُنظف الأدوات المستخدمة بعد الانتهاء من استعمالها مباشرة
- يتم ملئ فواصل السيراميك أو البلاط أو البورسلين المستخدم بواسطة (بيرتايل جراوت 1)

التعبئة والتغليف

شكارة (25) كجم

التخزين والصلاحية

تحفظ المادة في عبوات محكمة الغلق وأماكن جيدة التهوية بعيداً عن اشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة العالية
الصلاحية 12 شهر من تاريخ الإنتاج في ظروف التخزين المناسبة

الوصف

بيرتايل فيكس إي رمادي مونة إسمنتية اقتصادية مسبقة الخلط للاستخدامات الخارجية والداخلية لاصقة للبلاط والسيراميك أساسها إسمنتية ومعدلة كيميائياً بمواد رابطة ومالئة عازلة للرطوبة

مجالات الاستخدام

- تُستخدم في المناطق الرطبة مثل: المطابخ والحمامات
- تُستخدم لجميع أنواع الأرضيات والحوائط
- للاستخدامات الخارجية والداخلية لمنشآت البناء المختلفة

المميزات

- قوة تحمل عالية للظروف المناخية المختلفة وكذلك قوة تماسكه على السطح
- قوة ربط ولصق عالية
- خالي من الغبار والأتربة عند تطبيقه
- مونة مسبقة الخلط جاهزة لا تحتاج سوى إلى المياه
- معدل تغطية ممتاز
- سهل التطبيق والاستخدام
- غير سام

البيانات الفنية

الشكل الظاهري	بودرة اسمنتية
اللون	رمادي
الكثافة (كجم/لتر)	1.95
قوة الربط (نيوتن/مم ²)	< 0.6 بعد 28 يوم
معدل مياه الخلط	5 لتر لكل شكارة 25 كجم
معدل الشك	1.5-2 ساعة عند درجة حرارة C25
معدل الجفاف بعد وضع السيراميك على المونة	5 دقائق عند درجة حرارة C25

PerTile Fix EG

احتياطات السلامة

بيرتايل فيكس إي رمادي لا تشكل خطورة في نقلها
المادة غير قابلة للاشتعال
عند سقوط المادة على الجلد يجب غسله جيداً بالمياه والصابون
عند ملامسة المادة او سقوطها على العين يجب غسلها بالماء جيداً
ثم استشارة الطبيب المختص
اتباع قوانين البيئة وعدم القاء مخلفات المادة في التربة او مجاري