



وصف المنتج

سايبس ايفكتو أمرانتي سيلفر دهان زخرفي فني واستثنائي مصنع من أكريليك كوبوليمر وبه صبغات ذات تأثير خاص واضافات عالية الأداء لتعطي تأثير ناعم ووميض جذاب لتعزيز جمال أسس المباني الفخمة ومتوفر بتشكيلة من الألوان الجذابة باستخدام أساسات دهان خاصة بماكينة التلوين.

خصائص المنتج

يعطي مظهر القيلقت الفخم من خلال الملمس الناعم لتأثير القطيفة مما يضيف الأناقة إلى حائطك.

منتج طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٨١ / ١٩٩٦

الاستخدامات المقترحة

مناسب للاستخدام الداخلي.

نوع الأسطح

الأسطح الخرسانية، الاسمنتية، الألواح الجبسية.

المواصفات الفنية

- المظهر النهائي < فضي ذو بريق عالي
- اللزوجة < 140 ± 5 كريس (عند درجة حرارة $20 \pm 0.5^\circ\text{C}$ رطوبة) وفقاً للمواصفات القياسية (ASTM D562-10 (2018))
- الكثافة < 1.2 ± 0.05 جم/سم³ (عند درجة حرارة $20 \pm 0.5^\circ\text{C}$ رطوبة) وفقاً للمواصفة القياسية (ASTM D1475-13 (2020))
- نسبة المواد الصلبة بالحجم < $32 \pm 2\%$
- نقطة الوميض < غير قابل للاشتعال
- المركبات العضوية المتطايرة < 89 جم/لتر (وفقاً لوكالة حماية البيئة، طريقة رقم ٢٤)

طريقة التطبيق

- المخفف ونسبته المقترحة (بالحجم) < ماء (حسب الحاجة)
- أدوات التطبيق < فرشاة، الاستنسل والمالج وأدوات أخرى

سمك الفيلم ومعدل الفرد

سمك الفيلم الجاف بالميكرون
سمك الفيلم الغير جاف بالميكرون
معدل الفرد النظري ($\text{م}^2/\text{لتر}$)

أدنى سمك	أقصى سمك	متوسط
٥٠	٦٠	٥٥
١٥٦,٢٥	١٨٧,٥	١٧١,٨٧
٦-٥		٥,٥

أمرانتي سيلقر



زمن التجفيف

زمن التجفيف عامة يعتمد على تيار الهواء، درجة الحرارة، سمك الفيلم واختيار الألوان وعدد طبقات الطلاء.
البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة ٢٥°م، ٥٠٪ رطوبة:
جفاف سطحي ٦-٣٠ دقيقة
إعادة الطلاء ٦-٨ ساعات

نظام الطلاء المقترح

يجب أن تنظف جميع الأسطح (الجديدة والقديمة) جيداً من أى أتربة وشحوم وزيوت وشمع ... الخ قبل التطبيق التالي. بعد التحضير المناسب للسطح يتم تطبيق طبقتين من ساي تون ٧٠٠ أو ديوراكريل ٧٠٠

تعليمات التطبيق

قم بتغطية السطح الكلي بطبقة من سايبس إيفكتو أمرانتي سيلقر باستخدام الفرشاة وحرك المالج بشكل دائري فوق السطح حتى يجف. الطرف المستدق: إنه مهم جداً لاستقرار حواف وجوانب الدهان المستخدم ليمنع تكوين الحدود.

تعليمات تشغيل خاصة

- ١- التقليب الجيد قبل الاستخدام.
- ٢- نتيجة لاستخدام هذه الملونات فإن اللون الناتج من الخلط يعطي مظهر مختلف باختلاف زاوية الرؤية.

شروط التطبيق

يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد دهانه عن ١٠ درجة سيلزيوس و ٣ درجة سيلزيوس فوق نقطة الندى للهواء كذاً ذلك درجة الحرارة ودرجة الرطوبة.

ملاحظات عامة

- ١- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح وأدوات التطبيق ومدى فاعليتها سمك الفيلم ومسامية السطح وغيوبه، كذاً ذلك درجة حرارة كمية الفقد أثناء التطبيق... الخ.
- ٢- يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سماكة الفيلم الجاف والعكس صحيح.
- ٣- يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعاً من دفعات مختلفة.
- ٤- معدل الانتشار للألوان المطورة في آلات التلوين يعتمد على الألوان المختارة.

التخزين

عامان من تاريخ الإنتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة. يجب أن يخزن المنتج وفقاً للتعليمات. يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية وبعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة. يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها.

الصحة والأمان

برجاء الإطلاع على الإرشادات الوقائية الموضحة على العبوة. يستعمل في ظروف جيدة التهوية مع عدم تنفس أو استنشاق الرزاز. تجنب ملامسته للجلد وعند ملامسته يجب إزالته فوراً باستخدام المنظف المناسب والماء. في حالة ملامسته للعين يجب غسلها جيداً بماء وفير واستشارة الطبيب فوراً. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

توضيح

المعلومات الواردة في هذه المواصفة الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. شركة سايبس غير مسئولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات. تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار. إصدار يونيو ٢٠٢٥ شركة سايبس. تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقاً.