



وصف المنتج

دهان مائي داخلي مطفي جذاب مصنع من أكريليك كوبوليمر معدل ليعطي عند تطبيقه مظهراً ناعماً وخواص ممتازة للحفاظ على اللون.

خصائص المنتج

- بياض ممتاز.
- مقاومة فائقة للماء والقلويات.
- قوة تغطية جيدة جداً ومعدل فرد جيد.
- قوة التصاق عالية.

مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٥٣٩

الاستخدامات المقترحة

مناسب للاستخدام الداخلي.

نوع الأسطح

الحوائط والأسقف الخرسانية والأسمنتية والجبسية سواء الجديدة أو المطلية سابقاً.

المواصفات الفنية

- المظهر النهائي مطفي
- اللزوجة 130 ± 5 كريس (عند درجة حرارة 20°C ، 50% رطوبة) للون الأبيض وفقاً للمواصفات القياسية (ASTM D562-10 (2018))
- الكثافة 1.19 ± 0.05 جم/سم³ (عند درجة حرارة 20°C ، 50% رطوبة) للون الأبيض وفقاً للمواصفاه القياسية (ASTM D1475-13 (2020))
- نسبة المواد الصلبة بالحجم $48 \pm 2\%$ للون الأبيض
- المقاومة للغسيل أكثر من ٥٠٠ دورة غسيل (وفقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم ١٥٣٩)
- نقطة الوميض غير قابل للاشتعال
- المركبات العضوية المتطايرة ١٧ جم/لتر (وفقاً لوكالة حماية البيئة، طريقة رقم ٢٤)

طريقة التطبيق

- المخفف ونسبته المقترحة (بالحجم) ماء (١٥-٢٠٪)
- أدوات التطبيق الرولة، الفرشاة، مسدس الرش

ارشادات استخدام مسدس الرش

- الضغط عند الفوهة ١٤٠ - ١٩٠ كجم/سم² (٢١٠٠ بي.اس.إي)
- مقدمة الفوهة ٠.٢١ - ٠.٢٧
- زاوية الرش $60^\circ - 80^\circ$
- الفلتر يجب التأكد من نظافة الفلتر

أدنى سمك	أقصى سمك	متوسط
٥٥	٧٠	٦٥
١١٠	١٤٠	١٢٥
٩	٧	٨

سمك الفيلم ومعدل الفرد

سمك الفيلم الجاف بالميكرون
سمك الفيلم الغير جاف بالميكرون
معدل الفرد النظري (م²/لتر)



زمن التجفيف

زمن التجفيف عامة يعتمد على تيار الهواء، درجة الحرارة، سمك الفيلم واختيار الألوان وعدد طبقات الطلاء.
البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة ٢٥°م، ٥٠٪ رطوبة:
جفاف سطحي للون الأبيض ٣٠ دقيقة (حد أدنى)
إعادة الطلاء للون الأبيض ٢ ساعة (حد أدنى)

نظام الطلاء المقترح

كافة الأسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة، زيوت، مواد دهنية... إلخ.

للأسطح الجديدة

- ١ طبقة لاتكس سيلر ١٨٠٠.
- ٢ طبقة إس ٧

للأسطح القديمة

قم بإزالة الطبقات السائبة تمامًا، ثم نظف السطح بالماء والمنظف. تأكد من أن السطح جاف وناعم تمامًا ثم يتم تطبيق التالي: • ٢ طبقة إس ٧

شروط التطبيق

يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد دهانه عن ١٠ درجة سيلزيوس و ٣ درجة سيلزيوس فوق نقطة الندى للهواء كذلك درجة الحرارة ودرجة الرطوبة.

ملاحظات عامة

- ١- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح وأدوات التطبيق ومدى فاعليتها سمك الفيلم ومسامية السطح وغيوبه، كذلك درجة حرارة كمية الفقد أثناء التطبيق... إلخ.
- ٢- يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سماكة الفيلم الجاف والعكس صحيح.
- ٣- يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعاً من دفعات مختلفة.

التخزين

عامان من تاريخ الإنتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة. يجب أن يخزن المنتج وفقاً للتعليمات. يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية وبعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة. يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها.

الصحة والأمان

برجاء الإطلاع على الإرشادات الوقائية الموضحة على العبوة. يستعمل في ظروف جيدة التهوية مع عدم تنفس أو استنشاق الرزاز. تجنب ملامسته للجلد وعند ملامسته يجب إزالته فوراً باستخدام المنظف المناسب والماء. في حالة ملامسته للعين يجب غسلها جيداً بماء وفير واستشارة الطبيب فوراً. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

توضيح

المعلومات الواردة في هذه المواصفة الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. شركة سايبس غير مسئولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات. تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار. إصدار يونيو ٢٠٢٥ شركة سايبس. تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقاً.