



وصف المنتج

ساي جلوس جولد دهان زيتي نهائي عالي الجودة ذو بريق ذهبي مصنع من أجود أنواع الألكيد.

خصائص المنتج

- درجة لمعة جيدة.
- قوة تغطية ممتازة.
- بريق معدني ذهبي متناسق.

مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ٨٥٦٣

الاستخدامات المقترحة

مناسب للأسطح الداخلية والخارجية.

نوع الأسطح

الأسطح الخشبية والخرسانية والأسمنتية والمعدنية.

المواصفات الفنية

- المظهر النهائي ذهبي لامع
- اللزوجة 0 ± 0.5 كريس (عند درجة حرارة 20°C ، 50% رطوبة)
- وفقاً للمواصفات القياسية (ASTM D562-10 (2018))
- الكثافة 1.0 ± 0.05 جم/سم³ (عند درجة حرارة 20°C ، 50% رطوبة)
- وفقاً للمواصفة القياسية (ASTM D1475-13 (2020))
- نسبة المواد الصلبة بالحجم $22 \pm 2\%$
- نقطة الوميض $36 \pm 2^{\circ}\text{C}$

طريقة التطبيق

- المخفف ونسبته المقترحة (بالحجم) سايبس سبيريت (حسب الحاجة)
- أدوات التطبيق الرولة، الفرشاة، مسدس الرش

ارشادات استخدام مسدس الرش

- الضغط عند الفوهة 10.0 كجم/سم^2 (٢١٠٠ بي.اس.اي)
- مقدمة الفوهة $0.1 - 0.13$
- زاوية الرش $60^{\circ} - 80^{\circ}$
- الفلتر يجب التأكد من نظافة الفلتر

سمك الفيلم ومعدل الفرد

سمك الفيلم الجاف بالميكرون
 سمك الفيلم الغير جاف بالميكرون
 معدل الفرد النظري ($\text{م}^2/\text{لتر}$)

متوسط	أقصى سمك	أدنى سمك
٣٥	٤٠	٣٠
١٥٩	١٨١,٨	١٣٦,٣
٦	٧ - ٥	

ساي جلوس جولد



زمن التجفيف

زمن التجفيف عامة يعتمد على تيار الهواء، درجة الحرارة، سمك الفيلم واختيار الألوان وعدد طبقات الطلاء.
البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة ٢٥°م، ٥٠٪ رطوبة:
جفاف سطحي ٣ ساعات (تقريباً)
إعادة الطلاء ١٦ ساعات (تقريباً)

نظام الطلاء المقترح

كافة الأسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة، زيوت، مواد دهنية... إلخ.

للأسطح المعدنية الجديدة

- ١ طبقة برايمر مناسب مقاوم للصدأ.
- ٢ طبقة ساي جلوس جولد.

للأسطح الخشبية الجديدة

- ١ طبقة ساي مط أو هاي مط بعد التهيئة المناسبة.
- ٢ طبقة ساي جلوس جولد.

للأسطح القديمة

ينظف السطح بالماء والمنظف. تأكد من أن السطح جاف وناعم تمامًا ثم يتم الطلاء مثل الخطوات السابقة.

شروط التطبيق

يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد دهانه عن ١٠ درجة سيلزيوس و ٣ درجة سيلزيوس فوق نقطة الندى للهواء كذلك درجة الحرارة ودرجة الرطوبة.

ملاحظات عامة

- ١- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح وأدوات التطبيق ومدى فاعليتها سمك الفيلم ومسامية السطح وغيوبه، كذلك درجة حرارة كمية الفقد أثناء التطبيق... إلخ.
- ٢- يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سماكة الفيلم الجاف والعكس صحيح.
- ٣- يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعاً من دفعات مختلفة.

التخزين

عامان من تاريخ الإنتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة. يجب أن يخزن المنتج وفقاً للتعليمات. يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية وبعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة. يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها.

الصحة والأمان

برجاء الإطلاع على الإرشادات الوقائية الموضحة على العبوة. يستعمل في ظروف جيدة التهوية مع عدم تنفس أو إستنشاق الرزاز. تجنب ملامسته للجلد وعند ملامسته يجب إزالته فوراً باستخدام المنظف المناسب والماء. في حالة ملامسته للعين يجب غسلها جيداً بماء وفير واستشارة الطبيب فوراً. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

توضيح

المعلومات الواردة في هذه المواصفة الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناء على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. شركة سايبس غير مسئولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات. تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار. إصدار يونيو ٢٠٢٥ شركة سايبس. تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقاً.