



وصف المنتج

إيجشيل دهان مائي لمعة إيجشيل عالي الجودة مصنع من أكريليك كوبوليمر يعطي قوة غسيل ومثانة وقوة تغطية ممتازة، متوفر باللون الأبيض و الأوفوايت و بألوان متعددة باستخدام أساسات دهان خاصة بماكينة التلوين، الخواص الفنية للألوان تتفاوت تبعاً للألوان المختارة.

خصائص المنتج

- مظهر لمعة إيجشيل جذاب.
- مقاومة فائقة للماء والقلويات والتجبير.
- سهولة التنظيف.
- قدرة تغطية عالية وبياض ممتاز.
- نعومة وسهولة فائقة في التطبيق.

مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٥٣٩

الاستخدامات المقترحة

مناسب للاستخدام الداخلي.

نوع الأسطح

الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجبسية الخ.

المواصفات الفنية

- المظهر النهائي < إيجشيل
- اللزوجة < 110 ± 5 كريس (عند درجة حرارة 20°C ، 50% رطوبة)
- وفقاً للمواصفات القياسية (ASTM D562-10 (2018))
- الكثافة < 1.33 ± 0.05 جم/سم³ (عند درجة حرارة 20°C ، 50% رطوبة)
- وفقاً للمواصفة القياسية (ASTM D1475-13 (2020))
- نسبة المواد الصلبة بالحجم < $40 \pm 2\%$
- نقطة الوميض < غير قابل للاشتعال
- المركبات العضوية المتطايرة < 60 جم/ لتر (وفقاً لوكالة حماية البيئة، طريقة رقم ٢٤)

طريقة التطبيق

- المخفف ونسبته المقترحة (بالحجم) < ماء (١٠-١٥٪)
- أدوات التطبيق < الرولة، الفرشاة، مسدس الرش

ارشادات استخدام مسدس الرش

- الضغط عند الفوهة < $140 - 190$ كجم/سم² (٢١٠٠ بي.اس.اى)
- مقدمة الفوهة < $0.21 - 0.27$
- زاوية الرش < $60^{\circ} - 80^{\circ}$
- الفلتر < يجب التأكد من نظافة الفلتر

سمك الفيلم ومعدل الفرد

سمك الفيلم الجاف بالميكرون
 سمك الفيلم الغير جاف بالميكرون
 معدل الفرد النظري ($\text{م}^2/\text{لتر}$)

متوسط	أقصى سمك	أدنى سمك
٣٥	٤٠	٣٠
٨٩,٧٤	١٠٢,٥٦	٧٦,٩٢
١٢	١٠	١٤

ساي تون ٨٠٠ إيجشيل



زمن التجفيف

زمن التجفيف عامة يعتمد على تيار الهواء، درجة الحرارة، سمك الفيلم واختيار الألوان وعدد طبقات الطلاء.
البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة ٢٥°م، ٥٠٪ رطوبة:
جفاف سطحي للون الأبيض ٣٠ دقيقة (حد أدنى)
إعادة الطلاء للون الأبيض ٦ ساعات (حد أدنى)

نظام الطلاء المقترح

كافة الأسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة، زيوت، مواد دهنية... إلخ.

للأسطح الجديدة

- ١ وجه لاتكس سيلر ١٨٠٠
- ١ وجه توب تون أو إس ٧
- ٢-٣ وجه معجون لاتكس.
- ٢ وجه ساي تون ٨٠٠ إيجشيل.

للأسطح القديمة

بعد إزالة الطبقة المفككة كلياً وتنظيف السطح بالماء والمنظف وبعد التأكد من جفاف السطح تماماً ونعومته يتم تطبيق التالي: • ١ وجه توب تون أو إس ٧ • ٢ وجه ساي تون ٨٠٠ إيجشيل.

شروط التطبيق

يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد دهانه عن ١٠ درجة سيلزيوس و ٣ درجة سيلزيوس فوق نقطة الندى للهواء كذلك درجة الحرارة ودرجة الرطوبة.

ملاحظات عامة

- ١- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح وأدوات التطبيق ومدى فاعليتها سمك الفيلم ومسامية السطح وغيوبه، كذلك درجة حرارة كمية الفقد أثناء التطبيق... إلخ.
- ٢- يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سماكة الفيلم الجاف والعكس صحيح.
- ٣- يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعاً من دفعات مختلفة.
- ٤- معدل الانتشار للألوان المطورة في آلات التلوين يعتمد على الألوان المختارة.

التخزين

عامان من تاريخ الإنتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة. يجب أن يخزن المنتج وفقاً للتعليمات. يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية وبعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة. يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها.

الصحة والأمان

برجاء الإطلاع على الإرشادات الوقائية الموضحة على العبوة. يستعمل في ظروف جيدة التهوية مع عدم تنفس أو استنشاق الرزاز. تجنب ملامسته للجلد وعند ملامسته يجب إزالته فوراً باستخدام المنظف المناسب والماء. في حالة ملامسته للعين يجب غسلها جيداً بماء وفير واستشارة الطبيب فوراً. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

توضيح

المعلومات الواردة في هذه المواصفة الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. شركة سايبس غير مسئولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات. تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار. إصدار يونيو ٢٠٢٥ شركة سايبس. تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقاً.