



وصف المنتج

سايبستار دهان زخرفي مكون من خليط من الألوان، مَصْنَع من بوليمر خاص ليعطي مظهر نهائي جذاب.

خصائص المنتج

• مظهر جذاب وفريد.

• مقاومة ممتازة ضد الخدش.

منتج طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٨١ / ١٩٩٦

الاستخدامات المقترحة

مناسب للاستخدام الداخلي.

نوع الأسطح

الأسطح الخشبية، الخرسانية، الجبسية، الأسمنتية.

المواصفات الفنية

- المظهر النهائي مطفي
- اللزوجة 170 ± 20 سم بوز (عمود ٤ وسرعه ١٢٠ ر. بى. إم عند درجة حرارة 20 ± 0.5 % رطوبة)
- الكثافة 1.0 ± 0.05 جم/سم³ (عند درجة حرارة 20 ± 0.5 % رطوبة) وفقاً للمواصفة القياسية (ASTM D1475-13 (2020))
- نسبة المواد الصلبة بالحجم 20 ± 2 %
- نقطة الوميض أعلى من ٦٥ درجة سليزيوس

طريقة التطبيق

- المخفف ونسبته المقترحة (بالحجم) يستخدم بدون تخفيف
- أدوات التطبيق مسدس الرش
- يستعمل بدون رج أو تقليب.

ارشادات استخدام مسدس الرش

يُطبق باستخدام الرش الهوائي، ويُفضل مسدس رش ذو فوهة متوسطة أو كبيرة الحجم ، مزودة بوعاء لتغذية المسدس.

الضغط يجب أن يكون ثابت و غير متغير عند التطبيق.

مقدمة الفوهة ٢,٥ مللي

ضغط الهواء للمسدس ١,٢ - ٣,٢ كجم /سم²

سمك الفيلم ومعدل الفرد

سمك الفيلم الجاف بالميكرون

سمك الفيلم الغير جاف بالميكرون

معدل الفرد النظري (m^2 / كجم)

متوسط	أقصى سمك	أدنى سمك
٧٠	٨٠	٦٠
٢٨٠	٣٢٠	٢٤٠
٣,٥	٤-٣	

سايبستار



زمن التجفيف

زمن التجفيف عامة يعتمد على تيار الهواء، درجة الحرارة، سمك الفيلم واختيار الألوان وعدد طبقات الطلاء.
البيانات الموضحة بالجدول تم قياسها عند درجة حرارة ٢٥°م، ٥٠٪ رطوبة:
جفاف سطحي ٢-٤ ساعات تقريباً

نظام الطلاء المقترح

كافة الأسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة، زيوت، مواد دهنية... إلخ.

للأسطح الأسمنتية والخرسانية والجبسية الجديدة

- ١ طبقة لاتكس سيلر ١٨٠٠
- ١ طبقة ساي تون ٧٠٠
- ٢-٣ طبقات معجون لاتكس.
- ١ طبقة سايبستار.

للأسطح الخشبية الجديدة

- ١ طبقة هاي مط أو ساي مط (بعد التهيئة المناسبة للسطح).
- ١ طبقة سايبستار.

للأسطح القديمة

بعد الصنفرة، ثم ينظف السطح بالماء والمنظف. تأكد من أن السطح جاف وناعم تمامًا ثم يتم الطلاء مثل الخطوات السابقة.

شروط التطبيق

يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد دهانه عن ١٠ درجة سيلزيوس و ٣ درجة سيلزيوس فوق نقطة الندى للهواء
كذلك درجة الحرارة ودرجة الرطوبة.

ملاحظات عامة

- ١- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح وأدوات التطبيق ومدى فاعليتها سمك الفيلم ومسامية السطح وعيوبه، كذلك درجة حرارة كمية الفقد أثناء التطبيق... إلخ.
- ٢- يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سماكة الفيلم الجاف والعكس صحيح.
- ٣- يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعاً من دفعات مختلفة.

التخزين

عامان من تاريخ الإنتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة. يجب أن يخزن المنتج وفقاً للتعليمات. يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية وبعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة. يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها.

الصحة والأمان

برجاء الإطلاع على الإرشادات الوفائية الموضحة على العبوة. يستعمل في ظروف جيدة التهوية مع عدم تنفس أو استنشاق الرزاز. تجنب ملامسته للجلد وعند ملامسته يجب إزالته فوراً باستخدام المنظف المناسب والماء. في حالة ملامسته للعين يجب غسلها جيداً بماء وفير واستشارة الطبيب فوراً. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

توضيح

المعلومات الواردة في هذه المواصفة الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. شركة سايبس غير مسئولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات. تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار. إصدار يونيو ٢٠٢٥ شركة سايبس. تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقاً.